

3. 喷涂过程评分表

| 步骤 | 规范做法要点 | 扣分原则 | | 选手 | 选手 | 选手 | 选手 |
|----------|---|--|----|----|----|----|----|
| 安全防护 | 1. 调配时、喷涂时全程戴a防护眼镜、b工作帽、c安全鞋、d工作服、e活性炭过滤式口罩、f乳胶手套和g耳塞 | 整个操作过程中每次防护用品佩戴错误或未戴，一次扣5分；丢失一种，扣5分（可继续领用）； 耳塞掉了没有发现，扣5分；全程未穿安全鞋，扣5分； 短时间摘除眼镜检查工件或擦干净眼镜不扣分； | | | | | |
| | 2. 搬运工件时应戴手套（防护眼镜不评分）：h喷涂中涂前搬运应戴戴棉纱或乳胶手套搬运, 为了防止沾染油漆，i喷涂后应戴乳胶手套搬运 | | | | | | |
| 粘尘 | 1. 喷涂前对工件粘尘； | 喷涂开始前未对工件粘尘扣5分；虽做粘尘，但未充分展开粘尘布即对喷涂区域进行粘尘扣3分；（叠起来还是团起来均可）； | | | | | |
| | 2. 粘尘布使用方法正确，将粘尘布充分展开后，再叠起来或者团起来对喷涂区域进行粘尘； | | | | | | |
| | 3. 工件喷涂前完全清洁 | 粘尘完毕，喷涂前仍有残留研磨灰尘（裁判须带乳胶手套指触确认），整板，扣10分，其他情况，根据面积和程度扣1-9分；每外侧2分； | | | | | |
| 喷涂过程、效果 | 1. 对超过10cm的裸露金属区域使用侵蚀底漆修补； | 包括第一折边外侧，超过10cm长度的裸露金属，未使用侵蚀底漆，每1cm长度（按照打磨效果评分记录）扣1分； 专门使用侵蚀底漆喷涂填充缺陷，比如填充原子灰部位（砂眼）、砂纸痕，每处（不同位置、类型记为1处）扣10分； | | | | | |
| | 2. 选择正确灰度的自流平底漆； | 选择灰度为相邻灰度，扣5分；b. 非相邻灰度，扣10分； | | | | | |
| | 3. 自流平底漆添加固化剂（28.1g）的添加量正确 | 自流平底漆添加固化剂的添加量正确，>±0.2g, 每0.1g扣0.5分；>±0.5g每0.1g扣1分 | | | | | |
| | 3. 清漆添加固化剂（62.6g）的添加量正确 | 清漆添加固化剂的添加量正确，>±0.2g, 每0.1g扣0.5分；>±0.5g每0.1g扣1分； | | | | | |
| | 4. 没有使用吹风枪或者喷枪吹漆面 | 使用喷枪吹水性漆表面，使用吹风枪或喷枪吹底漆、清漆表面，一种扣5分 | | | | | |
| | 5. 自流平底漆无喷涂缺陷 | 自流平底漆漏喷，每5cm一处扣5分；外侧未喷涂底漆，每1个外侧扣5分，部分喷涂的，按照未喷涂区域占比扣分；流挂、鱼眼等碰伤等缺陷，每种扣5分 | | | | | |
| 5S, 操作规范 | 1. 产品包装盖盖好； | 每一种错误扣除2分； 防护用品放回纸袋或工作台面，或继续佩戴均可； 洒落油漆未及时擦拭，每次扣2分 碰洒包装罐中油漆类物料，喷洒喷枪中物料，包括因不会使用免洗枪壶导致洒漆，扣15分；如需补充物料，扣30分； | | | | | |
| | 2. 洒落油漆及时擦拭 | | | | | | |
| | 3. 工具(喷枪、粘尘布)没有放在地面上，使用完毕，工具、工作位恢复原状；气管归位；试枪纸扔掉。粘尘布带走或丢弃； | | | | | | |
| | 无摔落喷枪等严重失误 | 摔落吹风枪、喷枪等严重失误，每次扣15分 | | | | | |
| 裁判签名 | | 满分：100 | 合计 | | | | |