

**GZ007 新材料智能生产与检测赛题第 8 套**

赛项名称	新材料智能生产与检测	英语名称	Intelligent production and testing of new materials
赛项编号	GZ007	归属产业	新材料
高职组			
<input checked="" type="checkbox"/> 学生组 <input type="checkbox"/> 教师组 <input type="checkbox"/> 师生同赛试点赛项			

**模块一：技能模块**

利用转炉炼钢智能操作软件实现冶炼操作，共完成 2 炉钢的冶炼。任务包括“四脱”（脱碳、脱氧、脱磷和脱硫）、“二去”（去气和去夹杂）、“二调整”（调整成分和调整温度）及成本控制。冶炼周期 40 分钟，出钢温度不高于 1680℃不低于 1630℃。

1.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

**表 1 铁水条件**

铁水成分					铁水温度(℃)
C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)	S(%)	
4.63	0.75	0.6	0.12	0.017	1350

**表 2 成品钢成分控制（A32）**

项目	C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)	S(%)	温度
成分范围	0.12-0.17	0.15-0.35	1.00-1.30	≤0.035	≤0.035	
目标值	0.14	0.20	1.10	≤0.030	≤0.025	
终点控制	0.03			≤0.025	≤0.020	1650±10

**表 3 成品钢判废标准**

超这个上限判废			
C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)
0.18	0.50	1.6	0.035

2.按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉钢的转炉冶炼操作。

**表 4 铁水条件**

铁水成分					铁水温度(℃)
C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)	S(%)	
4.42	0.75	0.7	0.11	0.016	1375

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数据和时间完成，其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成，操作得分视效果给予评分。

操作要求：1) 每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2) 进入吹炼中期以后，矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

**表 5 原料配比**

铁水量 t	轻废钢 t	重废钢 t
120	8	12

**表 6 造渣材料数量**

	石灰 kg	白云石 kg	镁球 kg	铁矿石 kg
第一批料	2000	1000	800	1000
第二批料	1000			

**表 7 操作要求**

吹炼时间	枪位 mm	加料
开吹	2000	---
15 秒	---	加入第一批料
2 分 0 秒	1800	
3 分 0 秒	1600	加入第二批料
4 分 7 秒起根据炉况自行操作		

表 8 成品钢成分控制 (D32)

项目	C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)	S(%)	温度
成分范围	0.09-0.20	0.30-0.60	0.80-1.70	≤0.04	≤0.04	
目标值	0.16	0.40	0.9	≤0.015	≤0.02	
终点控制	0.07			≤0.015	≤0.02	1660±10

表 9 成品钢判废标准

超这个上限判废			
C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)
0.2	0.60	1.70	0.04

模块二：理论机试（见题库）

### 模块三：检测操作

利用电池容量测试仪、电池内阻测试仪，按照操作步骤需完成 8 支圆柱型锂离子电池容量、容量保持率和内阻的检测，并完成电池分类和检测报告，总时间 240 分钟。

1、检查电池外观和测量尺寸；

2、按给定测试条件完成 8 支圆柱型锂离子电池容量、容量保持率（放电容量与标称容量之比）和内阻的检测操作；

3、操作步骤

3.1 测试条件设置

（1）充电方式

以 1.0 C 电流恒流充电至限制电压 4.2V 时，转变为恒压充电，截止电流为 0.02C，最长充电时间不大于 2h，停止充电。

（2）搁置

电池搁置时间 5min。

（3）放电方式

以 1.0 C 电流放电至终止电压 3.0V，最长放电时间不大于 1.5h。

（4）搁置

电池搁置时间 5min。

3.2 安装电池。

3.3 运行程序，测试记录数据。电池在满电状态下，完成 8 支电池的内阻检测操作。

3.4 结果分析。根据电池测试结果，对 8 支电池进行 A、B 级分类。

3.5 完成检测报告。